



## Feuilles satinées & galvanisées Satin & galvanised sheets

Jauges Gauges	Épaisseur/Thickness		LB./PI.CAR. LB./SQ.FT.	LB/Unité LB/Unit 48" x 96"
	Pouce/Inch	MM		
10	.1382	3.510	5.781	185
11	.1233	3.132	5.156	165
12	.1084	2.753	4.531	145
14	.0785	1.994	3.281	105
16	.0635	1.613	2.656	85
18	.0516	1.311	2.156	69
20	.0396	1.006	1.656	53
22	.0336	0.853	1.406	45
24	.0276	0.701	1.156	37
26	.0217	0.551	0.906	29
28	.0187	0.475	0.781	25
30	.0157	0.399	0.656	21

### Tableau des tolérances Tolerance board

#### Feuilles roulées à chaud (HR) et à froid (CR) Hot and cold roll sheet

Numéro de Jauges	Feuilles HR et CR		
	Décimale Équivalente	HR Tolérance +/-	CR Tolérance +/-
1/4	0,250	0,012	-
3/16	0,188	0,009	-
8	-	-	-
10	0,134	0,008	0,006
11	0,119	0,008	0,006
12	0,104	0,008	0,006
14	0,074	0,007	0,005
16	0,059	0,006	0,005
18	0,048	-	0,004
20	0,036	-	0,003
22	0,030	-	0,003
24	0,024	-	0,003
26	0,018	-	0,002